

Stand: November 2015

Technische Daten	
Beschreibung	Werksmäßig mechanisch bearbeitete Gipsplatte nach DIN EN 14190:2014-09. Gipsplattentyp GM-FH11 nach DIN EN 15283, glasvliesummantelte Spezialplatte für alle Bereiche mit hoher, mäßiger und geringer Feuchtigkeitsbeanspruchung. Gelochte Spezialplatte mit rückseitig aufkaschiertem, feuchtebeständigem Glasvlies.
Baustoffklasse	A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1:2002-06
Standardbreite	1152 mm
Standardlänge	1998 mm, Sonderlängen möglich
Plattendicke (Nennstärke)	12,5 mm
Toleranzen nach DIN EN 520	Breite + 0,5 mm / - 1 mm Länge + 0,5 mm / - 1 mm Dicke ± 0,5 mm
Kantenform	längs / quer 4 x Cost-Cutter-Kante (CC-Kante)
Lochanteil	19,8 %
Rohdichte (Gipskern)   Flächengewicht m' (Lochplatte)	ca. 720 kg/m <sup>3</sup>   ca. 9,0 kg/m <sup>2</sup>
Oberflächenhärte (Brinell)	10 – 18 N/mm <sup>2</sup>
Maximale Anwendungstemperatur	45 °C
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>R</sub> nach DIN EN 12524	0,21 W/(m·K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ nach DIN EN 12524	10 [-]
Feuchtigkeitsaufnahme bei 60 % r. F.	ca. 0,6 – 1,0 Massen - %
Wasseraufnahme nach DIN EN 15283-1 (Typ H1)	≤ 3 Massen-% für gesamte Platte
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient (50 – 60 % rel. Feuchte)	1,3 * 10 <sup>-5</sup> 1/K
Feuchtespezifische Längenausdehnung bei 20°C	0,35 mm/m von 65 % auf 95 % rel. Luftfeuchte
Schallabsorptionsgrad α <sub>p</sub> bei Frequenz in Hertz	125 250 500 1000 2000 4000 α <sub>w</sub>
Glasvlies ohne Mineralfaserhinterlegung, Abstand 200	0,15 0,40 0,45 0,30 0,40 0,65 <b>0,40 (H)</b>
Glasvlies mit Mineralfaserhinterlegung, Abstand 200	0,30 0,75 0,80 0,70 0,65 0,45 <b>0,65 (L)</b>
Gefahrstoffinhalte	Keine – gem. Gefahrstoffverordnung bzw. EU-Verordnung 1907/2006
Abfallschlüsselnummern (AVV-Codes)	17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
	17 09 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Beschriftung / Kennzeichnung	Siehe Palettenlabel
Verpackungseinheit	25 Stück / Palette
Verarbeitung	In Innenräumen mit einem Temperaturbereich zwischen 10 °C und 40 °C; relative Luftfeuchte: 30 % bis 80 %. Ausführung nach Siniat Verarbeitungsrichtlinien. Verschließen der Fugen mit Siniat Spachtelmasse Pallas deko.

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und /oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.